

ANTIKOROZIN

NAMJENA	Sredstvo za skidanje hrđe.
FIZIKALNE KARAKTERISTIKE	<ul style="list-style-type: none">• izgled: bezbojna tekućina• miris: bez mirisa• granice eksplozivnosti: nije eksplozivno
PRIMJENA	<p>Zahrđale željezne površine premažemo ANTIKOROZINOM 1 do 2 puta. Nakon 2 sata kada se podloga osuši može se direktno lakirati sintetskim, automobilskim ili nitro lakom. Ako je podloga jako hrđava potrebno je prije nanošenja ANTIKOROZINA očistiti čeličnom četkom. Nakon sušenja može se pristupiti nanošenju laka, pri čemu temeljna boja nije obvezna, jer je pri reakciji proizvoda sa hrđom nastao bijeli sloj koji štiti od daljnjeg hrđanja, i koji se ni u kom slučaju ne smije isprati vodom.</p> <p>Jedna litra proizvoda dostatna je za 6-8 m² površine u jednom premazu.</p>
ROK TRAJANJA	Neograničen.
EKOLOGIJA	Može izazvati eutrofikaciju vodotoka kod pretjeranog ispuštanja u okoliš.
PAKIRANJE	0,5 L • 1 L • 5 L
SKLADIŠTENJE	Dobro zatvoreno, suho, prozračno i na temperaturi ispod +30° C. Izbjegavati držanje uz lužine s kojima reagira.

Podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenutačnim znanjima o sastavnim dijelovima proizvoda.

